

Холодная сварка Универсальная AVS



Для быстрого и надежного склеивания, ремонта деталей и узлов, герметизации соединений и емкостей, для восстановления утраченных фрагментов изделий из черных и цветных металлов, пластмасс, керамики, дерева в различных комбинациях. Температура эксплуатации отремонтированных изделий от -60°C до $+150^{\circ}\text{C}$. Обеспечивает надежный ремонт на влажных и замасленных поверхностях, при низких (до -10°C) температурах (при условии замешивания смеси в теплом помещении).

ВНИМАНИЕ!

- Время жизнеспособности смеси 5-7 минут при $+20^{\circ}\text{C}$. При условии, обеспечивающих отвод выделяющегося тепла (тонкий слой, пониженная температура и т.п.) время жизнеспособности увеличивается, при нагревании — уменьшается.
- Смесь «схватывается» за 15 минут при $+20^{\circ}\text{C}$. На это время необходима взаимная фиксация соединяемых деталей.
- Через 1-1,5 часа соединение можно подвергать механической обработке и нагрузке.

Состав:

Мел до 45%, эпоксидно-диановая смола до 20%, каолин до 15%, аминный отвердитель до 8%, диоксид кремния до 5%, ускоритель отверждения до 2%, железистоокисные пигменты до 2%, пластификатор до 1%.