



Плотность (при 20°C): 0,9

Кинематическая вязкость (при 40°C): 61,0-75,0

Температура вспышки в открытом тигле: не ниже +220°C

Температурный интервал применения: от -15°C до +40°C

Рекомендовано:

для машин и механизмов промышленного оборудования, условия работы которых не предъявляют особых требований к антиокислительным и антикоррозионным свойствам масел.

Эксплуатационные характеристики:

может использоваться в качестве рабочих жидкостей в гидравлических системах станочного оборудования, автоматических линий, прессов, для смазывания легко- и средненагруженных зубчатых передач, направляющих качения и скольжения станков, где не требуются специальные масла, и других механизмов.