

# ABRO EPOXY STEEL



INDUSTRIAL STRENGTH ALL PURPOSE FORMULA  
HIERRO EPÓXICO WATERPROOF

Epoxy resins and atomized steel in putty form.

Chemically bonds:

- STEEL • COPPER
- BRASS • BRONZE
- IRON • PLASTIC
- WOOD • CERAMICS



- AUTOMOTIVE
- INDUSTRIAL
- HOUSEHOLD

WARNING:  
SKIN AND EYE IRRITANT  
SEE BACK PANEL  
PART NO. ES-506



MADE IN U.S.A.  
NET WT. 2 OZ. (57g)

## Клей эпоксидный высокопрочный ABRO

-Предназначен для склеивания металла (медь, бронза, железо и пр.), дерева, пластика, стекла, фарфоровых и керамических деталей при автомобильных, промышленных и домашних работах.

-Специально разработанная сверхсильная формула позволяют использовать в жёстких условиях.

-Имеет высокую устойчивость к воде, бензину, антифризу, моющим средствам и большинству растворителей.

-Схватывание за 60–90 минут. Полное высыхание через 24 часа.

-Склеенное изделие можно полировать, сверлить, красить.

-Заполняет пустоты и трещины, восстанавливает форму и объем изделия.

-Склеенные изделия можно эксплуатировать при температуре от -30°C до +150°C.

### Способ применения:

1. Булавкой или каким-либо острым предметом проколите выпускное отверстие тюбика. Ремонтруемую поверхность очистите от грязи, высушите и обезжирьте.
2. Выдавите из тюбиков равные порции основы и отвердителя и тщательно перемешайте до достижения однородного цвета.
3. Нанесите тонкий слой смеси на обе поверхности. Смесь будет теплой до тех пор, пока не отвердеет. Для схватывания материала зажимы не требуются, только слегка сожмите склеиваемые детали. Не склеивать при температуре ниже 7°C.

Меры предосторожности: если эпоксидный клей попал на кожу, тщательно смойте его водой и мылом. При попадании в глаза промойте их водой. В случае проглатывания эпоксидного клея не вызывайте рвоту. Немедленно обратитесь к врачу. Без запаха. Не огнеопасен.

Состав: сульфат бария, карбонат кальция, карбонат магния, фурфуроловый спирт, тальк, диоксид титана, триэтиленetetрамин.