



Индустриальное масло И-20А

Плотность (при 20°C): 0,89

Кинематическая вязкость (при 40°C): 29,0-35,0

Температура вспышки в открытом тигле: не ниже +200°C

Температурный интервал применения: от -15°C до +35°C

Рекомендовано:

для машин, механизмов и промышленного оборудования, условия работы которых не требуют особых антиокислительных и антикоррозионных свойств масел.

Эксплуатационные свойства:

может использоваться в гидравлических системах промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе